



PASTOVITÁ STAVEBNÍ HMOTA URČENÁ PRO TENKOVrstvou FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU I ZÁKLADNÍ TMELENÍ SPÁR SÁDROKARONOVÝCH DESEK S POUŽITÍM VÝZTUŽNÉ PÁSKY.

Složení

ROKOFINAL DUO je tvořen jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou. Neobsahuje sádro, schne na vzduchu.

Doporučené použití

ROKOFINAL DUO je zvláště vhodný k vytváření hladkých omítek a celoplošným úpravám jádrových omítek, štukových omítek, stěrky ze stavebního lepidla, betonových povrchů, sádkartonů, desek fermacell, cetris desek apod. Dále je možno použít k vyrovnání povrchů před malováním, lokální opravy nerovností atd. Použití kvalitních plniv umožňuje roztíratelnost až do nulové tloušťky. Tmel má výbornou přídržnost s savému i nesavému povrchu. Vytváří hladký reprezentativní vzhled. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Nedoporučujeme aplikovat v trvale vlhkém a mokřem prostředí.

Zkoušeno autorizovanou osobou dle ČSN EN 13963. Tmel pro dvojí použití druh 3A.

Technické parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Barevný odstín | bílý |
| Sušina | 63 – 65 % |
| Reakce na oheň | A1 |
| Pevnost v tahu za ohybu | min. 300 N |
| Přídržnost k podkladu | min. 0,25 MPa |
| Doba zasychání | 4 – 5 hod. dle tloušťky vrstvy, teploty a vlhkosti prostředí |
| Teplota prostředí pro aplikaci | +5 až +30 °C |

Příprava povrchu:

Povrch, na který chceme aplikovat, nesmí být vlhký, promrzlý, nesoudržný, zaprášený. Extrémně savé podklady (např. staré zvětralé omítky) vždy napenetrujte přípravkem ROKOLATEX PLUS (ROKOGROUND PROFI). Po otevření balení obsah promíchejte pomaloběžným míchadlem. Nedoporučujeme přidávat vodu.



Způsob nanášení a doporučená aplikace:

ROKOFINAL DUO se aplikuje ručně natahováním pomocí nerezového hladítka nebo strojně speciálním vysokotlakým stříkacím zařízením. Před použitím promíchejte. Nedoporučujeme ředit – ředění zvyšuje smršťování (propadání) tmelu a zpomaluje zasychání.

Při tmelení spár sádrokartonových desek se do první vrstvy tmelu vtlačí výztužná páska, druhou vrstvou tmelu se páska ihned překryje a povrch uhladí. Další vrstvu (dle potřeby) nanášíme až po vyschnutí vrstvy předchozí.

Finální povrchová úprava:

Po vyschnutí tmelu je možné výsledný povrch upravit brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem č. 80 - 120. Povrch zbavíme prachu, napenetrujeme (ROKOLATEX PLUS) a můžeme malovat interiérovými barvami (např. ROKOUNIMAL, ROKOMAL, INTERIÉR SUPER).

Balení a skladování

ROKOFINAL DUO se dodává v plastových nádobách obsahu 5 a 15 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až + 25°C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí. Doba skladovatelnosti hmoty v plných původních nádobách je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění.