

ÚDAJOVÝ LIST

ROKOROAD – RK 320

PIGMENTOVANÝ, JEDNO SLOŽKOVÝ, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pigmentovaný, rozpouštědlový, jedno komponentní akrylátový nátěr.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- velmi dobré mechanické vlastnosti
- dobrá chemická odolnost a vůči vodě
- stálobarevný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- dobrá otěruvzdornost
- mrazuvzdorný
- dobrá flexibilita a houževnatost
- betonové nebo asfaltové povrchy
- exteriéry, interiéry
- vynikající přídržnost

POUŽITÍ

ROKOROAD je hmota speciálně určená pro provádění vodorovných nátěrů sloužící k dopravnímu značení.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOROAD nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +7 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Aplikační viskozita	120 – 126 / F6 ČSN EN ISO 2431
Barva	Dle vybraných odstínů (např. 001 bílá, 0620 žlutá a jiné na dotaz)
Objemová hmotnost	Cca. 1450 kg/m ³
Obsah pevných částic	min. 67 %
Obrusnost BCA	max. 100 µm ČSN EN 13892-4
VOC	<320 g/l kg
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Doba zasychání při 20 °C	min. 30 - 60 minut
Dovolená teplota nanášení	Od +7 °C do +30 °C
Pochůzný	16 - 24 hodinách při 20 °C
Plně vytvrzený	Cca. 7 dní při 20 °C
Spotřeba	0,2 – 0,6 kg/m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOROAD musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Doporučuje se aplikovat v odpovídající spotřebě válečkem nebo stříkacím zařízením airless. Vhodnou technologii je třeba vždy před aplikací odzkoušet na daném zařízení. Do hmoty je možné vmíchat např. odrazivý inertní materiál. Při aplikaci v interiéru je nutné zajistit dostatečné větrání.

ŘEDĚNÍ

Aplikovat v dodací viskozitě nebo v případě potřeby ředit Ředidlem Rokoředidlem C6000 popř. v omezeném množství lze ředit i toluenem max. do 5% hmotnostně.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem C6000.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 °C do +30 °C!**

BALENÍ

ROKOROAD se dodává v balení 10 a 5 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s technikou naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace: JBr 30.8.20201
---	---	--------------------------------