

# Údajový list



## ROKOFLOOR ELASTIC PLUS

Elastická hmota, překlenující trhliny, potěr  
(RK 888)

### Charakteristika výrobku

Pigmentovaná, elastická, nízkoviskózní, tříkomponentní, bezrozpuštědlová hmota na polyuretanové bázi.

### Specifické vlastnosti

- flexibilita, elasticita
- velmi dobrou odolnost vůči chemikálii
- vodotěsnost
- schopnost překlenutí trhlin statických i dynamických

### Použití

ROKOFLOOR ELASTIC PLUS je určena pro vytváření hydroizolačních a trhliny překlenujících podlahových a pojezdových systémů.

### Údaje ke zpracování

ROKOFLOOR ELASTIC PLUS nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, (při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20°C. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU			
	Složka A	Složka B	Složka C
Konzistence	Tekutá	Tekutá	Sypká
Barva	Béžová - Okrová	Čirá	Bílá
Objemová hmotnost	Cca 1200 kg/m <sup>3</sup>	Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>	Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>
ÚDAJE PRO POUŽITÍ			
Mísící poměr	<b>3,1 : 1 : 0,8 hm.</b> (3,1 díly složky A a 1 díl složky B a 0,8 složky C) nebo dle etikety na obalu		
Konzistence hmoty	Tekutá		
Povrch	Matný		
Doba zpracovatelnosti při 20°C	30 minut		
Dovolená teplota nanášení	Od +5 °C do +30 °C		
Pochůzný	24 – 36 hodinách při 20°C		
Plně vytvrzený	7 dní při 20°C		
Přetíratelnost	do 24h při 20°C		
Spotřeba	Cca 0,6 - 1 kg/m <sup>2</sup> hladký nátěr jedna vrstva		

### Příprava podkladu

Na vytvrzený povrch použité penetrační hmoty ROKOFLOOR G, ROKOFLOOR GW nebo ROKOFLOOR GO aplikovat ROKOFLOOR ELASTIC PLUS v doporučené spotřebě.

### Aplikační postup

ROKOFLOOR ELASTIC PLUS je dodáván ve vhodném míšícím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B poté přidáme složku C. Po důkladném promíchání

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: DH 11.6.2018
------------------------	--	------------------------------

# Údajový list

všech složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá.

## **Hladký nátěr**

Aplikovat v odpovídající spotřebě cca 0,6 - 1 kg/m<sup>2</sup> zubatým hladítkem na penetrovaný podklad. Lehce sjednotit velurovým válcem do kříže.

Namíchaný ROKOFLOOR ELASTIC PLUS neskladovat ve větším množství a po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čistíči na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

## **Čištění nářadí:**

Použitě nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6300

## **Skladovatelnost:**

6 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C !!**

## **Balení:**

ROKOFLOOR ELASTIC PLUS se dodává v balení SET 30 kg.

## **Pokyny pro odstranění odpadu**

Použitý, řádně vyprázdňný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

## **Upozornění:**

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a>	Aktualizace: DH 11.6.2018
------------------------	--	------------------------------