

# Údajový list



## ROKOFLOOR LACK COLOR

Vodou ředitelný nátěr, potěr  
(RK 884)

### Charakteristika výrobku

Vodou ředitelný nátěr, pigmentovaný, nízkoviskózní, dvoukomponentní na polyuretanové bázi

### Specifické vlastnosti

- dobré mechanické vlastnosti
- matný povrch
- výborná UV stabilita
- snadné čištění
- stálobarevnost
- zvýšení protiskluznosti povrchu

### Použití

ROKOFLOOR LACK COLOR je hmota speciálně určená pro matování epoxydových a polyuretanových povrchů. Použití jako bezprašný nátěr.

### Údaje ke zpracování

ROKOFLOOR LACK COLOR nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, (při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20°C. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

| VLASTNOSTI VÝROBKU             |                                                                               |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                | Složka A                                                                      | Složka B                   |
| Konzistence                    | Tekutá                                                                        | Tekutá                     |
| Barva                          | Dle vybraných odstínů RAL                                                     | Čirá                       |
| Objemová hmotnost              | Cca 1100 kg/m <sup>3</sup>                                                    | Cca 1100 kg/m <sup>3</sup> |
|                                |                                                                               |                            |
| ÚDAJE PRO POUŽITÍ              |                                                                               |                            |
| Mísící poměr                   | <b>6 : 1 hm.</b> (6 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu |                            |
| Konzistence hmoty              | Tekutá                                                                        |                            |
| Povrch                         | Matný                                                                         |                            |
| Doba zpracovatelnosti při 20°C | 50 minut                                                                      |                            |
| Dovolená teplota nanášení      | Od +5 °C do +30 °C                                                            |                            |
| Pochůzný                       | 24 – 36 hodinách při 20°C                                                     |                            |
| Plně vytvrzený                 | 7 dní při 20°C                                                                |                            |
| Přetíratelnost                 | do 24h při 20°C                                                               |                            |
| Spotřeba                       | Cca 0,1 kg/m <sup>2</sup> nátěr jedna vrstva                                  |                            |

### Příprava podkladu

Na vytvrzený povrch EP stěrky aplikovat ROKOFLOOR LACK COLOR ve vhodné spotřebě max. 0,1 kg/m<sup>2</sup> ve dvou vrstvách.

|                        |                                                                                                                                                                                 |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strana 1<br>(celkem 2) | Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> | Aktualizace:<br>DH 11.6.2018 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

# Údajový list

## **Aplikační postup**

ROKOFLOOR LACK COLOR je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B. Po důkladném promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá.

## **Hladký nátěr**

Aplikovat v odpovídající spotřebě lakovacím válečkem). Lehce sjednotit válcem do kříže.

Namíchaný ROKOFLOOR LACK COLOR neskladovat ve větším množství a po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

## **Čištění nářadí:**

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6300

## **Skladovatelnost:**

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C !!**

## **Balení:**

ROKOFLOOR LACK COLOR se dodává v balení SET 18 kg.

## **Pokyny pro odstranění odpadu**

Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

## **Upozornění:**

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

|                        |                                                                                                                                                                                |                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strana 2<br>(celkem 2) | Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> | Aktualizace:<br>DH 11.6.2018 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|