

Údajový list



ROKOTMEL EP SPEED

Rychle tuhnoucí tmel, potěr
(RK 892)

Charakteristika výrobku

Dvousložkový, bezrozpuštědlový, rychle tuhnoucí tmel na epoxydové bázi.

Použití:

- tmelení prasklin, výtluků, vtoků a nerovností v podkladu.
- lepení hran schodů atd.

Údaje ke zpracování

ROKOTMEL EP SPEED nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, (při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20°C. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Vysoce viskózní	Tekutá
Barva	Nažloutlá, čirá	Nažloutlá, čirá
Objemová hmotnost	Cca 1100 kg/m ³	Cca 1100 kg/m ³
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísící poměr	1 : 1 hm. (1 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Gel	
Doba zpracovatelnosti při 20	5 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +5 °C do +30 °C	
Pochůzný a přetíratelný	24 hodin při 20 °C	
Lehce zatížitelný	24 hodin při 20 °C	
Plně vytvrzený	5 dnů při 20 °C	
Spotřeba	dle stavu podkladu	

Příprava podkladu

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

Příprava podkladu

Na vytvrzený povrch použité penetrační hmoty ROKOFLOOR G, ROKOFLOOR GW nebo ROKOFLOOR GO aplikovat ROKOTMEL EP SPEED v odpovídající spotřebě.

Nanáší se špachtlí nebo gumovou stěrkou. Po vytvrzení zabrousit.

Čištění nářadí:

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6300.

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: DH 11.6.2018
------------------------	---	------------------------------

Údajový list

Skladovatelnost:

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C !!**

Balení:

ROKOTMEL EP SPEED se dodává v balení SET 5 kg.

Pokyny pro odstranění odpadu

Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: DH 11.6.2018
------------------------	--	------------------------------