

Údajový list



ROKORENOIZOL-černý RK 304

Charakteristika:

Disperze pigmentů a plniv v roztoku modifikované asfaltové - bitumenové pryskyřice a organických rozpouštědel s přidavkem aditiv.

Doporučené použití:

Rokorenoizol černý RK 304 je určen k hydroizolačním nátěrům asfaltových a polyuretanových hydroisolačních vrstev střech a na opravu starých, zvětralých střešních nátěrů. Používá se v kombinaci s vrchní barvou Rokorenoizol ALU RK 305.

Technická data:

Vlastnosti zaskládaného filmu:

Barevný odstín černý
Stupeň lesku 4-5

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita tixotropní (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina min. 80 %
Objemová sušina 53,3 %
TOC 20,4 gC/1 kg
VOC 25,5 g/1 kg
TOC na 1 um s. tl. 0,06 gC/1m²
TOC na doporučenou tl.100 um 5,7 gC/1 m²
Hustota: 1,5 g/cm³
Teoretická vydatnost při impregnačním nátěru cca 8 m²/kg
při hydroizolačním nátěru cca. 3,6 m²/kg (100 μm tloušťky suché vrstvy)

Bod vzplanutí > 23 °C
Skladovatelnost 12 měsíců při uzavřené nádobě
skladovat ne pod + 5 °C a
ne nad + 30 °C

Způsob nanášení:

Vysokotlaké-Airless stříkání (VYZA Vario 56:1) thixotropní viskozita (tryska 0,3 mm, tlak 150-200 at.)
Natírání, válečkování thixotropní viskozita. (F4/20°C dle ČSN 673013)

Poznámka. - aplikační viskozity lze upravit dle použitého stříkacího zařízení a stavu upravovaného povrchu použitím Rokoředitla S 6001

Doporučený postup:

- očištění a odmaštění povrchu

a) renovační nátěr

1x nátěr Rokorenoizol- černý RK 304

1x Rokorenoizol ALU RK 305 (interval mezi nátěry je 16 hod. při 20°C)

b) hydroizolační nátěr

1x nátěr Rokorenoizol- černý RK 304 naředěný na aplikační viskozitu cca 90s ředitel S 6001.

1x Rokorenoizol – černý RK 304 bez ředění (interval mezi těmito dvěma nátěry bude cca 16 hod. při 20°C).

1x Rokorenolak ALU RK 305 (interval mezi nátěry je 16 hod. při 20°C)

Teplota by se neměla pohybovat při zpracování pod + 10 °C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 85%, povrch nesmí být vlhký.

Množství ředitel a aplikační viskozity vždy konzultujte s techniky výrobce.

Ředění:

Při aplikaci vysokotlakým stříkáním není nutno ředit, pro aplikaci štětcem nebo válečkem ředit ředitel S 6001.

Zasychací doby:

Sušení na vzduchu: st. 1: po 1 hod. při 20 °C
st. 4: po 24 hod.

Balení:

plechovky 4,5kg a 14kg (nebo dle dohody)

Upozornění:

Z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	--	-------------------------------