

Údajový list



ROKOCLEAN RK 007

Charakteristika:

Směs aromatických a alifatických uhlovodíků

Použití:

Rokoclean RK 007 je přípravek určený k odmašťování a čištění povrchu ocelových výrobků před nátěrem. Je bezoplachový, na bázi alifatických a aromatických uhlovodíků. Může obsahovat zbytkové množství vody.

Technická data:

Barevný odstín	transparentní kapalina
Obsah uhlovodíků	směs aromatických a alifatických uhlovodíků
Hustota	0,8-0,9 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	853 gC / 1kg
VOC	800-900 g / 1l
Bod vzplanutí	21 °C
Hodnota pH	neuvádí se
Třída hořlavosti	hořlavina II. třídy

Skladovatelnost:

6 měsíců

Balení:

Kanystr 10 a 30 lit. ; sud 160 kg

Doporučené použití:

Rokoclean RK 007 se používá k povrchové úpravě-čištění a odmašťování povrchů ocelových výrobků před prováděním vlastního nátěru.

Rokoclean RK 007 nanášejte na čištěný povrch pomocí hadru nebo jiného vhodného prostředku, tak, aby jste do něho odstraňovanou nečistotu vetřeli.

Znečištěné – zaolejované předměty nutno likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

V případě potřeby doporučení dalšího použití kontaktujte výrobce.

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky čističe nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: DN 27.08.2013
------------------------	---	-------------------------------