



ROKOPOX TUŽIDLO RK 502

Charakteristika:

Rokopox tužidlo RK 502 – tužidlo do epoxidových nátěrových látek je roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu polyalkylénpolyamínu a středně molekulární pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Doporučené použití:

Používá se k vytvrzení dvousložkové epoxidové vysokosušinné nátěrové hmoty – např. Rokopox Mastic RAL RK 301, Rokopox Mastic ALU RK 301 a Rokopox Mastic MIO RK 301 se kterou se před zpracováním smíchá v objemovém poměru dle návodu na etiketě či údajovém listu výrobce.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, nažloutlá kapalina
Hustota	cca. 1,02 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
Bod vzplanutí	nad 23 st.C - hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Obsah netěkavých složek	100 hmotn. %
TOC (obsah těkavého organického uhlíku)	0 gC / 1 kg
VOC (obsah těkavých organických látek)	0 g / 1 kg
Obsah uhlovodíků	xylen, izobutylalkohol

Balení:

Dle dohody

Pokyny pro použití:

Množství tužidla je vždy doporučeno v hmotnostních (popřípadě objemových) %.
Konkrétní množství je u jednotlivých výrobků-barev uvedeno výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.
Tužidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání. (Vždy před ředěním !)
V případě potřeby schválení vhodnosti tužidla kontaktujte výrobce.
Při zpracování tužidla je nutno nespoteřebované množství chránit před přístupem vzduchu v dobře uzavřených obalech.

Skladování:

Skládá se dobře větraných suchých prostorech při teplotě 5 - 25 °C.

Záruční doba:

12 měsíců od data výroby

Likvidace odpadu:

Kovový odpad se musí odevzdat do šrotu. Zbytky nát. hmoty se spalují v průmyslových spalovnách.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 24.01.2013
------------------------	---	-------------------------------