

Údajový list



Rokopur tužidlo W RK 513

Charakteristika:

Rokopur tužidlo W RK 513 je roztok alifatického polyizokianátu v organickém rozpouštědle s přidavkem katalyzátoru.

Doporučené použití:

Zimní tužidlo Rokopur tužidlo W RK 513 se používá se k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot typu Rokopur v zimním období při aplikačních teplotách kolem 5 °C.

Doporučený hmotnostní tužící poměr musí být pro jednotlivé polyuretanové barvy určen výrobcem. Při použití tohoto zimního tužidla se výrazně zkrátí vytvrzovací doba vytvořeného nátěrového filmu. Současně se musí počítat i s výrazným zkrácením doby zpracovatelnosti natužené směsi (pot-life), zejména při běžné aplikační teplotě kolem 20 °C.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, transparentní kapalina
Hustota	cca. 1,13 g/cm ³ (při 20 °C)
Bod vzplanutí	nad 23 st.C - hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Obsah netěkavých složek	90 hmotn. %
TOC (obsah těkavého organického uhlíku)	62 gC/ 1 kg
VOC (obsah těkavých organických látek)	100 g / 1 kg
Obsah uhlovodíků	butyl acetát

Aplikace:

Tužidlo se za pomalého míchání přidává do barvy.

Upozornění:

Při zpracování tužidla je nutno nespotebované množství chránit před přístupem vzduchu v dobře uzavřených obalech-jinak dojde ke znehodnocení tužidla! Okolí víčka plechovky se musí proto po použití a před uzavřením vždy důkladně očistit

Balení:

Plechovky 1kg a 5 kg

Skladování:

Skladuje se dobře větraných suchých prostorách při teplotě 5 - 25 °C.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby

Likvidace odpadu:

Kovový odpad se musí odevzdat do šrotu. Zbytky nát. hmoty se spalují v průmyslových spalovnách. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel. Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 22.3.2021
------------------------	---	------------------------------