



ROKOTEC ŘEDIDLO RK 003

Charakteristika:

Směs ropných uhlovodíků.

Použití:

K ředění nátěrové hmoty Rokotec 500.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	min. 0,817g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	883 gC / 1 kg
VOC	817 g / 1l
Viskozita	0,63 mPa.
Bod vzplanutí	nad 27 st. C-hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota varu	137-143 °C
Samozápalnost	> 450 °C
Molekulová hmotnost	106
Meze výbušnosti	horní mez % obj. cca 7% dolní mez % obj. cca 1%

Balení:

Plechovky 10 lit., sudy 200 kg

Skladovatelnost:

36 měsíců

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky ředidel nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Doporučené použití:

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobků-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.