

Údajový list



ROKOPRIM AQUA HOBBY RK 608

Charakteristika:

Základní antikorozi vodouředitelná barva na bázi modifikované styrenakrylátové zušlechťené pryskyřice s obsahem antikoročních pigmentů.

Oblasti použití:

Je určena pro základní hobby antikorozi nátěry ocelových výrobků, popřípadě i dřeva. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností, rychlým zasycháním a vytvrzováním a nulovým obsahem škodlivých těkavých látek VOC. Je vhodná přímo na lehké kovy a pozink.

Technická data:

Vlastnosti zaskládaného filmu:

Barevný odstín 0101-šedá
Stupeň lesku mat
Přilnavost mřížkou st. 0 (dle ČSN ISO 2409)

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita thixotrop (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina min. 55 % (dle odstínu)

Hustota cca 1,4 g/cm³ (dle odstínu)
Objemová sušina 45 %
Teoretická výtlačnost při 50 µm tloušťky suché vrstvy 6 m²/kg

VOC 0 g/lkg
TOC 0 gC/1 kg
TOC na 1 µm suché tloušťky 0 gC / 1 m²
TOC na doporučenou tl. 50 µm 0 gC / 1 m²
Hořlavost není hořlavé

Skladovatelnost:

12 měsíců při uzavřené nádobě
skladovat ne pod + 5 °C a
ne nad + 30 °C

Zasychací doby:

Sušení na vzduchu:

st. 2- nelepivý max. 30 min.. při 20°C
st. 4 -proschnutý max. 2 hod. při 20°C

Sušení v sušce

20 min. odtékání při 20°C, 45 min. sušení při 65°C

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Natírání, válečkování, stříkání nízkotlaké

Ředění:

aplikovat v dodací viskozitě (v případě potřeby ředit max. 5% vody)

Min. teplota a vlhkost při aplikaci: min. 15 °C a relativní vlhkost nad 40%

Příklad nátěrového postupu ocelové konstrukce:

- předúprava povrchu materiálu- očištění a odmaštění, oplach vodou a vysušení
- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprím Aqua Hobby RK 608 (optimální suchá tloušťka jedné vrstvy je 50 µm)
- 1x vrchní vodouředitelný email Rokoemail Aqua Hobby RK 622 (optimální tloušťka Suché vrstvy je 40-50 µm)

Balení:

Plechovky 0,6 lit. a 3,2 lit.

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	---	-------------------------------