

Údajový list



ROKOFAS STRUKTURA A (RK 828)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelná fasádní strukturní barva na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Použití

Rokofas Struktura A se používá jako venkovní nátěr všech druhů fasád pro vytvoření požadovaného strukturního povrchu. Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cementotřískové, dřevotřískové a dřevovláknité desky a pod.

Specifické vlastnosti

Rokofas struktura A se vyznačuje vysokou krycí schopností a snadnou zpracovatelností. Je odolný proti otěru, povětrnostním vlivům, stárnutí, alkalickým látkám, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má dobrou paropropustnost. Obsahuje světlostálé pigmenty.

Výsledný povrch má jemně zrnitý vzhled charakteru pomerančové kůry.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: hrubým moltoprenovým (molitanovým) strukturovacím válečkem,
1 nebo 2 vrstvy nátěru -dle požadovaného výsledného vzhledu a kryvosti
Ředění: vodou (max 10% vody)
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování
Výdatnost: cca 1,5 m²/kg (dle charakteru podkladu)
Zasychání: cca 3 h /20°C

Technická data

Pojivo: čistá akrylátová disperze (100% akrylát)
Měrná hmotnost: min. 1,5 g/cm³
Pigmenty: titandioxid, světlostálé bezolovnaté pigmenty
Bod vzplanutí: nehořlavé
Netěkavé látky: min. 62 % hmot.
Lesk: max. 2,6
Bělost: min. 90 %
Difuzní odpor: sd = < 0,14 m
Nasákavost: wd = < 0,14 kg/m². h 1/2
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru:

Předúprava povrchu:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný.

Při aplikaci na běžnou fasádu (omítku): silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba odborně opravit. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Při použití na běžnou fasádu (omítku) je nutno natíranou plochu zpevnit penetračním prostředkem Rokolatex-Plus nebo lépe Rokogrund Profi. Ředit vodou dle návodu.

Krycí nátěr:

1-2 vrstvy Rokofas Struktura A zředěný max. 10% vody

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 22.8.2017
------------------------	---	------------------------------