

Údajový list



ROKOUNIMAL

(RK 822)

Charakteristika výrobku

Malířský vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Rokounimal je tradiční malířský nátěr s dobrou krycí schopností a s bělostí. Snadno se zpracovává. Díky optimálnímu obsahu akrylátové disperze nepraská a neodlupuje se. Má velmi dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům méně exponovaných prostor - chodby, výrobní a prodejní prostory, obývací prostory, sklepy, sklady, garáže apod. Je vhodný k nátěrům sádkartonu, starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Tónování:	tónovacími barvami Rokocolor nebo Rokocolor S Profi
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	100 - 145 g/m ² (na jeden nátěr), v závislosti na stavu podkladu
Netěkavé látky:	min. 65%
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,5 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difúzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísní napadené zdvo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Je nutné provadět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x ROKOUNIMAL, ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

Základní nátěr:

1x ROKOUNIMAL zředěný až cca 10- 20% vody

Krycí nátěr:

Se provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti. 1 x ROKOUNIMAL zředěný cca 5 % vody.

Poznámka:

Při aplikaci stříkacím zařízením doporučujeme použít bílý filtr (300 µm) a trysku s Ø 0,15" – 0,23" (palců).

Bezpečnostní pokyny:

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 14.3.2019
------------------------	--	------------------------------