

Údajový list



ROKOPROFIWEISLACK NATUR (RK 412)

Charakteristika výrobku

Vrchní krycí email na dřevo na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic. Výrobek neobsahuje škodlivé a toxické aromáty.

Specifické vlastnosti

Zářivě bílý, povětrnosti odolný, stálobarevný, vysoce elastický krycí email s rychlým zasycháním a v lesklém provedení.

Použití

Ideální nátěr na dřevěná okna, balkonové dveře, obložení ze dřeva atd. Je určen pro venkovní i vnitřní prostředí.

Nejčastěji se používá v kombinaci s Roko Ventilakem Natur, jako poslední- finální nátěr, pokud chceme docílit lesklý vzhled ošetřovaného výrobku.

Technická data

Pojivo:	modifikovaná alkydová pryskyřice
Odstín	bílý
Lesk:	lesklý
Specifická váha:	1,25 g/ cm ³
Netěkavé látky:	min. 76% (hmotn.)
Objemová sušina:	min. 60% (hmotn.)
Viskozita:	min. 150 s (DIN 4)
Bod vzplanutí:	nad +21 st.C
Stupeň nebezpečí:	hoř. II tř.
Schnutí:	st. 1 max. za 4-6 hod. st. 4 max. za 18 hodin (při 20 st.C).
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	230 g/kg (288 g/lit.)
TOC (celkové množství org. uhlíku)	192 gC/kg (240 gC/lit.)

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování
Ředidlo:	Roko Natur Ředidlo nebo s malým množstvím terpentýnu
Teoretická vydatnost:	8-10 m ² /kg na jeden nátěr
Tónování:	max. 5 % přísad
Čištění nářadí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Roko Natur ředidlem (lze použít Roko Ředidlo S 6001 nebo S 6006)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příprava pro nátěr dřeva:

Podklad:

Vlhkost dřeva nesmí zásadně překročit přes 20 %. Dřeviny s pryskyřicí (např. borovice) omýt nitroředidlem. Všechny profily s ostrými hranami na rámu a křídlech se zakulatí. Všechny kovové části opatřit základním nátěrem Rokoprím nebo jiným antikorozním základem.

Základní nátěr:	1x Rokoventilak Natur max. 10 % zředěný
Mezinátěr:	1x Rokoventilak Natur nanášet 5% zředěný
Krycí nátěr:	1x Rokoprofiweisslack Natur cca 10% zředěný

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: OK 4.2.2013
------------------------	---	-----------------------------