

Údajový list



ROKOFIX (RK 807)

Charakteristika:

Prášková stavební hmota ze směsi pojiv, plniv určená pro lepení sádrokartonových desek, desek z izolačních hmot, desek z pěnových hmot, z minerální plsti atd. na vertikální plochy tvořené omítkou nebo betonem. Má výbornou zpracovatelnost a jedinečné tokové vlastnosti umožňující snadnou zpracovatelnost.

Technická data:

Barevný odstín:	světle šedý
Příprava tmelu: záměsná voda:	1 l vody na 2,0 kg Rokofixu
Doba přípravy lepidla:	cca 3 min.
Životnost připraveného tmelu:	minimálně 25 min / 23°C po namíchání
Možnost opravy po nanesení:	cca 10 min. po usazení
Teplota podkladu a pracoviště:	min. +5 °C
Přidržitost k podkladu:	Sádrokarton: min. 0,25 MPa
Pevnost v tlaku po 7 dnech:	min. 12 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech:	min. 4 MPa
Spotřeba:	asi 5 kg/m ²
Doba zasychání:	2-3 hod. v závislosti na parametrech prostředí (teplota, vlhkost, proudění vzduchu apod.)

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Optimální množství lepidla se připraví smícháním 1 l vody a 2,0 kg Rokofixu. Najednou připravíme vždy jen tolik tmelu, kolik zpracujeme do cca. 15-20 min. Prášek se nasype do nádoby s čistou vodou tak, aby nevznikly hrudky a obsah nádoby se důkladně promíchá až připravené lepidlo získá charakter smetanovité hmoty. Po získání této konzistence už se nesmí dále míchat. Nanáší se na suchý, pevný podklad zbavený nečistot v terčích o průměru asi 12 cm a výšce 1,5 - 2 cm. Vzdálenost jednotlivých terčů od sebe je asi 35 cm. Vysoce nasávkavé podklady je nutno penetrovat Rokolatexem Plus ředěným vodou v poměru 3-4:1. Sádrokartonové desky vyrovnejte ve všech směrech a rovnoměrně přitiskněte na terče. Vyrovnejte srovnávací latí. Mezera mezi deskami a stěnou by měla být asi 1,5 cm. Pokud jsou nerovnosti zdiva větší, je možno do prohlubní nalepit pásy sádrokartonu o šíři asi 10 cm a desky po zatuhnutí lepit přímo na ně. Po 2-3 hod. podle teploty a intenzity proudění vzduchu na pracovišti je desku možno opatrně tmelit.

Balení:

Rokofix se dodává v papírových obalech o hmotnosti 20 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až +25 °C. Skladovací prostor musí být suchý a chráněn před zvlhnutím, které Rokofix znehodnocuje. Doba skladování za těchto podmínek je 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Rokofix je nehořlavý a neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č.356/03 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokladat k výrobku Bezpečnostní list.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 4.2.2013
------------------------	--	-----------------------------