

Údajový list



ROKOŠTUK vnitřní (RK834)

Charakteristika:

Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí, především pro celoplošné stěrkování stěn a stropů v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní a koupelen. Ideální také pro opravy poškozených ploch stávajících omítek. Proti tradiční vápenné omítce se vyznačuje zvýšenou odolností vůči otěru. Je tvořena jemnoznou minerální výplní frakce cca 0,8mm, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou.

Technická data:

Barevný odstín :	šedo-bílý
Objemová hmotnost :	cca 1,5 g/cm ³
Přidrżnost k podkladu:	min. 0,25 MPa
Pevnost v tlaku (MPa) :	min. 1 MPa
Teplota prostředí pro aplikaci :	+5 až +25 °C
Spotřeba :	cca. 1 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1mm

Oblasti použití:

ROKOŠTUK vnitřní RK834 je možné použít jako finální štukovou omítku na betonové konstrukce nebo zdivo, opatřené jádrovou omítkou nebo stěrkou ze stavebního lepidla. Je možné taky použít v systémech suché výstavby na omítání materiálů jako např. cetris, fermacell, sádkartón, apod.

Nedoporučujeme aplikovat v trvale vlhkém a mokřém prostředí.


ROKOSPOL a.s. Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město (provoz Kaňovice 101, 763 41) IČ : 25521446 jedinečný identifikační kód typu výrobku: RK834 číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_7/2013 13 EN 13279-1 Stavební malta pro vnitřní omítky B1/--/1 Reakce na oheň : A1 Vzduchová neprůzvučnost : NPD Zvuková pohltivost : NPD

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3. 7. 2013
------------------------	---	-------------------------------

Údajový list



ROKOŠTUK vnitřní (RK834)

Příprava povrchu:

Povrch, na který chceme aplikovat, nesmí být nesoudržný, zaprášený, mokrá, promrzlý a mastný. Nerovnosti je nutno odstranit a srovnat např. zednickým škrabákem. Po té povrch napenetrujeme přípravkem ROKOLATEX PLUS, ředěným v poměru 1:4 až 1:5 s vodou. Při aplikaci na staré zvětralé zdivo nebo starou omítku použijte k penetraci ROKOGRUND PROFI ředěným v poměru 1:5 až 1:10 s vodou. Penetraci provádíme štětkou v jedné vrstvě.

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

ROKOŠTUK vnitřní RK834 nanášíme ručně nerezovým hladítkem. Po krátkém zavadnutí povrch upravíme filcovacím hladítkem (houbou) namáčeným ve vodě. Nepřidávejte do ROKOŠTUKu žádné další přísady!

Balení a skladování :

kbelík 30kg, 15kg, 5kg. Skladujte v suchu při teplotě +5 až + 25 °C. Doba skladovatelnosti hmoty v původních obalech je 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout !

Bezpečnost a ochrana zdraví:

ROKOŠTUK vnitřní RK834 je nehořlavý a neobsahuje těkavé ani zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření. Pokožku chraňte před vysušením – používejte pracovní rukavice, pracovní oděv. Podrobnosti v Bezpečnostním listu.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č. 356/03 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3. 7. 2013
------------------------	--	-------------------------------