

# Údajový list



## Sádra šedá - stavební

RK 721

### **Charakteristika výrobku**

hemihydrát síranu vápenatého  $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$  s přísadami

### **Použití**

Pro zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské a modelářské práce. Je vhodná pro opravy poškozených míst, zaplnění otvorů ve stěnách a stropech a jiné pomocné stavební práce (fixování trubek, kabelů, rabicového pletiva atd.).

### **Vlastnosti**

počátek tuhnutí : < 8 min

konec tuhnutí : < 12 min

mísicí poměr s vodou : cca 1 kg sádry : 0.65 L vody

Nepoužívejte při teplotě vzduchu a podkladu pod +5°C.

### **Zpracování**

Podklad musí být pevný, nosný, soudružný, bez prachu a mastnot. Místo doporučujeme navlhčit vodou.

Sádro pomalu vsypte do čisté vody a důkladně rozmíchejte tak, aby nevznikly hrudky.

Používejte čistou nádobu a nářadí -zbytky sádry zkracují dobu zpracovatelnosti.

Namíchanou směs spotřebujte cca do 7 min (při 20°C).

Změna poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména na době tuhnutí a pevnosti.

Dobu zpracovatelnosti ovlivňuje také teplota vody a okolního prostředí –vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje tuhnutí. Použité nářadí ihned umyjte vodou.

### **Skladovatelnost:**

Při skladování v suchém prostředí je zaručena použitelnost 12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu.

Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností (snížení reaktivnosti s vodou). K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vlhkosti.

### **Balení:**

1 a 5 kg

### **Pokyny pro odstranění odpadu**

Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů –tříděný odpad.

Zbýlý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

### **Upozornění:**

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VCH 25.11.2015
------------------------	--	--------------------------------