

Údajový list



ROKOFLOOR EPOXI-W (RK 970)

Charakteristika výrobku

Vodouředitelný, dvousložkový, epoxidový podlahový nátěr

Specifické vlastnosti

Vlhkost regulující, stálobarevný, vysoce chemicky odolný krycí nátěr s rychlým zasycháním.

Použití

Ideální paropropustný nátěr na podlahy, který lze aplikovat i na čerstvý beton (stárí min. 8 dnů a do 8% vlhkosti). Je určen pro vnitřní prostředí.

Technická data

Pojivo:	disperze epoxidové pryskyřice
Odstín	podle RAL
Lesk:	pololesklý
Specifická váha:	1,2-1,3 g/cm ³
Viskozita:	min. 100 s (DIN 4)
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Stupeň nebezpečí:	-
Schnutí:	st. 1 max. za 1 hod. st. 5 max. za 6 hodin (při 20 st.C).
VOC (množství org. uhlíku v g/kg barvy)	max. 25

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování
Ředidlo:	voda
Teoretická vydatnost:	8-10 m ² /kg na jeden nátěr
Tónování:	max. 5 % přísad
Čištění nářadí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci vodou
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příprava pro nátěr betonu:

Podklad:

Vlhkost betonu nesmí zásadně překročit přes 8 %. Beton je třeba zbavit nečistot, mastných skvrn, případně přebrousit nebo otryskat. Následně se odstraní prach zametením nebo odsátím.

Postup zpracování: Smíchá se složka A a složka B v poměru 4 : 1 hmotnostně. V případě penetrace se ředí asi 10-20% vody. Důkladně se promíchá. Spotřeba při penetraci je 0,3 kg/m² podle kvality povrchu.

Životnost této směsi po nanesení je asi 1,5 hod. Množství je třeba vypočítat, natuženou směs nelze po uplynutí životnosti zpracovat. Další nátěr se provádí po 24 hod. Třetí vrstva se natírá opět po 24 hod. Materiál je pochůzný po 24 hod. a plně zatížitelný po 72 hod.

Základní nátěr:	1x Rokofloor Epoxi-W ředěný 10-20% vody
Mezinátěr:	1x Rokofloor Epoxi-W ředěný do 5%
Krycí nátěr:	1x Rokofloor Epoxi-W ředěný do 5%

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VCH 12.10.2016
------------------------	---	--------------------------------