

Údajový list



ROKO ODŠEĎOVAČ (RK723)

Charakteristika:

ROKO ODŠEĎOVAČ je speciální, vysoce účinný čistící prostředek na odstraňování zašednutí, které je způsobené povětrností. Odstraňuje z povrchu také špínu a navrácí dřevu jeho autentický vzhled a jeho původní krásu.

Doporučené použití:

Zesvětluje, čistí a oživuje šedé dřevo. ROKO ODŠEĎOVAČ nenarušuje dřevěná vlákna a hodí se na všechny druhy dřevin. Je vhodný především pro zahradní nábytek, terasy, pergoly, ploty, obklady a jiné plochy v exteriéru.

Technická data:

Barevný odstín:	bezbarvá kapalina
Hmotnostní sušina:	8 % hm.
Vydatnost:	5 m ² /lit. – 15 m ² /lit. (v závislosti na stavu podkladu)
Hustota:	1,0 g/cm ³
Objemová sušina:	7,5 % obj.
VOC:	0 g/1 kg
TOC:	0 gC/1 kg
Hořlavost:	není hořlavé
Skladovatelnost:	24 měsíců při uzavřené nádobě skladovat ne pod + 5 °C a ne nad + 30 °C

Balení: 1 lit.

Způsob nanášení: štětcem, hadříkem, rozprašovačem

Ředění: neředí se

NÁVOD K POUŽITÍ:

Nejprve odstraníme zbytky starého nátěru (mechanicky-broušením nebo chemicky odstraňovačem nátěrů) poté prach a jiné nečistoty smetákem, kartáčem nebo hadrem. Obsah nádoby důkladně promíchejte. Nanášíte rovnoměrně na vlhký podklad štětcem, kartáčem, hadrem nebo rozprašovačem. Nechte působit 15-30 minut. Potom povrch důkladně omyjte čistou vodou, nejlépe vysokotlakým čističem (WAP). Při silném zašednutí nechte produkt působit déle, případně postup zopakujte. Po aplikaci nechte plochy oschnout (optimálně 1-2 dny).

Je vhodné provést zkušební nátěr. Nenanášíte pod přímým slunečním světlem a na zmrzlé plochy. Konečné ošetření proveďte ROKO OCHRANNÝM OLEJEM, který do dřeva hluboko proniká a účinně ho chrání, nebo lazurou ROKOLAZUR NATUR THIX.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: LN 01.11.2018
------------------------	--	-------------------------------