

ÚDAJOVÝ LIST

ROKOROAD PUR – RK 895

PIGMENTOVANÝ, DVOUSLOŽKOVÝ, UV STABILNÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ BÁZI, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Odolný, pigmentovaný, dvou komponentní nátěr na polyuretanové bázi.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- dobré mechanické vlastnosti
- stálobarevný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- dobrá otěruvzdornost
- dobrá flexibilita a houževnatost
- dobrá čistitelnost
- exteriéry, interiéry
- vynikající přídržnost
- vhodný především pro syntetické povrchy

POUŽITÍ

ROKOROAD PUR je hmota speciálně určená pro provádění vodorovných nátěrů sloužící k dopravnímu značení primárně určený pro průmyslové produkty řady ROKOFLOOR.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOROAD PUR nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tekutá	Tekutá
Barva	Dle vybraných odstínů (např. 001 bílá, 0620 žlutá...)	Čirá
Objemová hmotnost	Cca 1200 kg/m ³	Cca 1100 kg/m ³
Obsah pevných částic	60 %	
Obrusnost BCA	max. 100 μm	ČSN EN 13892-4
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísící poměr	6 : 1 hm. (6 dílů složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Tekutá	
Povrch	Lesklý	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	min. 120 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30 °C	
Pochůzný	16 - 24 hodinách při 20 °C	
Plně vytvrzený	7 dní při 20 °C	
Přetíratelnost	do 16 – 24 h při 20 °C	
Spotřeba	Cca 0,2 – 0,25 kg/m ² nátěr jedna vrstva	

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot. Pro zvýšení adheze se doporučuje velmi lehce přebrousit aplikovaná podklad.

Na vytvrzený epoxidový nebo polyuretanový povrch aplikovat ROKOROAD PUR ve vhodné spotřebě max. 0,2 – 0,25 kg/m² ve dvou vrstvách. Pro zvýšení adheze se doporučuje velmi lehce přebrousit aplikovaná podklad.

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOROAD PUR je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B. Po důkladném promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá. Doporučuje se aplikovat v odpovídající spotřebě válečkem, štětkou nebo stříkacím zařízením.

ŘEDĚNÍ

V případě potřeby je možné použít Rokopur ředidlo RK010 v množství max. do 10 % hm.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použitá nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem C6000.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 °C do +30 °C!**

BALENÍ

ROKOROAD PUR se dodává v balení SET 5 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace: JB 30.8.2021
---	--	------------------------------