

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOROAD – RK 320

PIGMENTOVANÝ, JEDNO SLOŽKOVÝ, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR, POTĚR

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pigmentovaný, rozpouštědlový, jedno komponentní akrylátový nátěr.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- velmi dobré mechanické vlastnosti
- dobrá chemická odolnost a vůči vodě
- stálobarevný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- dobrá otěruvzdornost
- mrazuvzdorný
- dobrá flexibilita a houževnatost
- betonové nebo asfaltové povrchy
- exteriéry, interiéry
- vynikající přídržnost

### POUŽITÍ

ROKOROAD je hmota speciálně určená pro provádění vodorovných nátěrů sloužící k dopravnímu značení, značení a nátěrům sportovních povrchů, vyzrálých asfaltových povrchů a víceúčelových betonových ploch.

### ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOROAD nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +7 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota pro aplikaci je +20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Aplikační viskozita	120 – 126 / F6 <span style="float: right;">ČSN EN ISO 2431</span>
Barva	Dle vybraných odstínů (např. 001 bílá, 0620 žlutá a jiné na dotaz)
Objemová hmotnost	Cca. 1450 kg/m <sup>3</sup>
Obsah pevných částic	min. 67 %
Obrusnost BCA	max. 100 μm <span style="float: right;">ČSN EN 13892-4</span>
VOC	<320 g/l kg
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Doba zasychání při 20 °C	min. 30 - 60 minut
Dovolená teplota nanášení	Od +7 °C do +30 °C
Pochůzný	16 - 24 hodinách při 20 °C
Plně vytvrzený	Cca. 7 dní při 20 °C
Spotřeba	0,2 – 0,6 kg/m <sup>2</sup>

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JBr 10.8.2022
---	--	-------------------------------

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

## APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOROAD musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Doporučuje se aplikovat v odpovídající spotřebě válečkem nebo stříkacím zařízením airless. Vhodnou technologii je třeba vždy před aplikací odzkoušet na daném zařízení. Do hmoty je možné vmíchat např. odrazivý inertní materiál. Při aplikaci v interiéru je nutné zajistit dostatečné větrání.

## ŘEDĚNÍ

Aplikovat v dodací viskozitě nebo v případě potřeby ředit Ředidlem Rokoředidlem C 6000 popř. v omezeném množství lze ředit i toluenem max. do 5 % hmotnostně.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem C 6000.

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 °C do +30 °C!**

## BALENÍ

ROKOROAD se dodává v balení 10 a 5 kg.

## POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JBr 10.8.2022
---	---	-------------------------------