

ÚDAJOVÝ LIST

ROKOSTONE® PAS – RK 863

POJIVO KAMÍNKOVÝCH KOBERCŮ, PENETRACE, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízkoviskózní, dvoukomponentní bezrozpuštědlová hmota na bázi polyaspartických pryskyřic a aditiv.

ROKOSTONE® PAS je speciálně určen jako vazná hmota tzv. kamínkových koberců, penetrační hmota do 4% vlh. Podkladu, plast malty, plast betony.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- velmi dobré mechanické vlastnosti
- velmi rychle vytvrzující i při nízkých teplotách
- velmi dobrá přilnavost
- excelentní UV stabilita
- transparentní, pachově nevýrazná
- velmi snadné čištění
- pružná, flexibilní a houževnatá

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOSTONE® PAS nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod -5°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12 °C, (při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20-25 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být méně než 3 °C nad rosným bodem. Podmínky je třeba dodržet po celou dobu zpracování, až do konečného vytvrzení hmoty.

POUŽITÍ

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tekutá	Tekutá
Barva	Čirá	Čirá
Objemová hmotnost	1046 kg/m ³	1150 kg/m ³
Hmotnostní sušina	99 %	99 %
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísicí poměr	1,6: 1 hm. (1,6 dílu složky A a 1 díl složky B), nebo dle etikety na obalu	
Konzistence směsi	Tekutá	
Povrch	Lesklý	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	40 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od -15 °C do +30 °C	
Pochůzný	Po cca 6 hodinách při 20 °C, po cca 24 hodinách při -5 °C	
Plně vytvrzený, chemicky odolný	Cca 8 hodin při 20 °C, cca 48 hodin při -5 °C	
Spotřeba	Cca 1,25 kg/25 kg šterku fr. 2-4 mm. Penetrace cca 0,5 kg/m ² .	

PŘÍPRAVA PODKLADU

Na vytvrzený povrch použité penetrační hmoty ROKOFLOOR® G, ROKOFLOOR® GW / GW8 nebo ROKOFLOOR® GO prosypané kř. pískem aplikovat směs ROKOSTONE® PAS s kamenivem (mramor, říční kámen apod.) v doporučené spotřebě.

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOSTONE® PAS je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během své doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B. Po důkladném promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby se štěrkem a znovu důkladně promícháme.

Namíchaný ROKOSTONE® PAS neskladovat ve větším množství a po 5 – 10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací je nutné nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjeme Rokoředidlem S6300.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C!!**

ROZBALENÉ BALENÍ IHNEZ ZPRACOVAT NEBO HMOTU UCHOVAT BEZ PŘÍSTUPU VZDUCHU!

BALENÍ

ROKOSTONE® PAS se dodává v balení SET 3 a 1,25 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Vytvořil: DN/VP 17.10.2025
---	---	-------------------------------