

ROKOPRIM EPE RK 114

Složení výrobku:

Barva na bázi epoxiesterové pryskyřice s obsahem zinkfosfátového antikorozičního pigmentu a železitě slídy.

Doporučené použití:

Rokoprim EPE RK 114 je vysoce přilnavý a velmi tolerantní k přípravě povrchu nátěr určený zejména k opravám starých nátěrů. Rychle zasychá. Je vhodný na jakýkoliv kovový podklad, včetně pozinkovaných povrchů. Pro své výborné reologické vlastnosti je určen hlavně k ruční aplikaci. Používá se hlavně na nátěry plechových střeš, kovových konstrukcí, stožárů vysokého napětí apod. Lze použít k chránění jak nové oceli, tak k opravě a ošetření starých původních nátěrů.

Technická data:

Vlastnosti zaskládaného filmu:

Odstín 0110-stř.šedý (dle dohody)
Lesk: matný

Vlastnosti mokré barvy:

Dodací viskozita: tixotropní (F4/23 °C)
Hmotnostní sušina: min. 75 %
Objemová sušina: 60 %
Hustota: 1,5 g/cm³
VOC: 252 g/kg
TOC: 226 gC/kg
Teoretická vydatnost: 5 m²/kg při 80 µm suché tloušťky
Bod vzplanutí: > 21 °C (hořlavina II. třídy dle ČSN 65 0201)
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách

Zasychání st. 1 max. 20 min (při 20 °C)
st. 4 max. 4 h (při 20 °C)
Interval pro přetírání min. 6 h a max. 24 h nebo až po 3 dnech (při 20 °C)

Pokyny pro zpracování:

Způsob nanášení natírání, válečkování a stříkání
Ředidlo Rokoředidlo UNI RK 002 (max. 10 %)
Čištění náradí pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Rokoředidlem C 6000

Příklad nátěrového postupu:

Podklad:

Povrch je nutno očistit od zbytků starého uvolněného nátěru a rzi. Po následném odmaštění štětkou, válečkem nebo stříkáním nanést základní barvu Rokoprim EPE RK 114. Po zaschnutí nanášet stejným způsobem Rokosil EPE Natur RK 310. Při teplotě 20°C je základní nátěr Rokoprim EPE RK 114 přetíratelný po 6-24 h.

Základní nátěr:	1x Rokoprim EPE RK 114	175 µm mokrého filmu = 80 µm suchého filmu
Mezinátěr:	1x Rokoprim EPE RK 114	175 µm mokrého filmu = 80 µm suchého filmu (pouze v případě extrémně vysokých nároků na životnost nátěru a při vysokém korozním zatížení)
Krycí nátěr:	1x Rokosil EPE Natur RK 310	175 µm mokrého filmu = 80 µm suchého filmu

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s přílohou II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES.