

Údajový list



S 7300

Tužidlo do epoxidových barev

Charakteristika:

Tužidlo S 7300 – tužidlo do epoxidových nátěrových látek je roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu polyalkylénpolyamínu a středně molekulární pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Doporučené použití:

Používá se k vytvrzení dvousložkových epoxidových nátěrových hmot, se kterými se před zpracováním míchá v hmotnostním poměru uvedeném v návodu na použití při příslušném druhu nátěrových hmot v normě kvality.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, nažloutlá kapalina
Hustota	cca. 1,0 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
Bod vzplanutí	nad 23 st.C - hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Obsah netěkavých složek	50 hmotn. %
TOC (obsah těkavého organického uhlíku)	413,9 gC/ 1 kg
VOC (obsah těkavých organických látek)	500 g / 1 kg
Obsah uhlovodíků	xylen, izobutylalkohol

Balení:

0,32 l 2,5 l a 10kg

Doporučené tužení:

Množství tužidla je vždy doporučeno v hmotnostních (popřípadě objemových) %.

Konkrétní množství je u jednotlivých výrobků-barev uvedeno výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Tužidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání. (Vždy před ředěním !)

V případě potřeby schválení vhodnosti tužidla kontaktujte výrobce.

Při zpracování tužidla je nutno nespotřebované množství chránit před přístupem vzduchu v dobře uzavřených obalech.

Skladování:

Skladuje se dobře větraných suchých prostorech při teplotě 5 - 25 °C.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby

Likvidace odpadu:

Kovový odpad se musí odevzdat do šrotu. Zbytky nát. hmoty se spalují v průmyslových spalovnách.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	---	-------------------------------