

Údajový list



ROKOPOX ŘEDIDLO RK 031

Charakteristika:

Směs aromatických uhlovodíků.

Použití:

Bylo vyvinuto k ředění epoxidové nátěrové hmoty Rokopox Mastic RK 301. Lze použít i k ředění dalších epoxidových NH. Ředidlo se vyznačuje zvýšenou schopností rozpouštět epoxidové barvy, popřípadě lépe čistit zařízení a pomůcky znečištěné od těchto barev.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	min. 0,911 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
Bod vzplanutí	nad 25 st. C-hořlavina II. třídy (ČSN 330371)
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota varu	110-130 °C
Teplota vznícení	nejméně 450 °C
Obsah TOC	850 gC/1 kg
VOG	911 g / 1l

Balení:

kanystr 10 a 30 lit., sudy 160 kg

Skladovatelnost:

36 měsíců

Návod k použití:

Doporučené ředění:

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobců-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 3.10.2013
------------------------	--	------------------------------