

Údajový list



ROKOŘEDIDLO 150 RK 020

Charakteristika:

Směs ropných uhlovodíků

Použití:

Rokoředidlo 150RK 020 je „pomalé“ („long thinner“) ředidlo se zpožděným odpařováním. Používá se k ředění syntetických a akrylátových nátěrových hmot pro aplikace štětcem nebo válečkem

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Obsah uhlovodíků	směs aromatických uhlovodíků
Hustota	min. 0,898 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	908 gC/ 1kg
VOC	898 g/ 1 l
Bod vzplanutí	64 °C -nad 21°C-hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota varu	206 °C

Skladovatelnost:

36 měsíců

Balení:

Kanistr 10 lit. a sud 160 kg (dle dohody)

Doporučené použití:

Rokoředidlo 150 RK 020 je určeno pro ředění syntetických barev na bázi krátkých alkydů a nebo akrylátových pryskyřic.

Používá se zejména pro aplikace natíráním a válečkováním, kde se u aplikované barvy požaduje dobrá roztíratelnost a slévatelnost.

Používá se proto zejména v letním období.

Rovněž lze použít pro přestřík nedokonale vytvrzených alkydových vrchních emailů, kde chceme eliminovat případně „krabacení“povrchu.

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobků-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě či dle konkrétních pokynů výrobce.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky ředidel nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	--	-------------------------------