

# Údajový list



## ROKOŘEDIDLO C 6000/0000

### **Charakteristika:**

Směs aromatických uhlovodíků, acetátů a glykolů

### **Použití:**

K ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulóзовých barev. Je vždy vhodné provést odzkoušení vhodnosti tohoto ředidla praktickou zkouškou, případně si vyžádat souhlas výrobce pro doporučení vhodnosti tohoto ředidla pro uvažovanou barvu.

### **Technická data:**

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	cca. 0,856 g/cm <sup>3</sup> (při 15 °C, ASTM D 4052)
Bod vzplanutí	nad 4,5 st.C - hořlavina I. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
TOC ( obsah těkavého organického uhlíku )	893 gC/ kg
VOC ( obsah těkavých organických látek )	856 g / lit
Obsah uhlovodíků	toluen, butylacetát, xylen

### **Balení:**

Kanystř 0,5 ; 1 ; 5 ; 10 a 30 lit. ; sud 160 kg

### **Skladovatelnost:**

36 měsíců

### **Doporučené ředění:**

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno výrobcem barev na etiketě, popřípadě v údajovém listě konkrétního výrobku.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

### **Upozornění:**

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a>	Aktualizace: FB 16.09.2014
------------------------	--	-------------------------------