

Údajový list



ROKOŘEDIDLO NATUR RK 004

Charakteristika:

Směs ropných uhlovodíků

Použití:

Ředidlo do syntetických bezaromátových nátěrových hmot. Obsahuje rozpouštědla s obsahem aromátů do 0,06 hmot. % - ekologicky příznivý výrobek.

K ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic řady ROKO- NATUR.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	min. 0,769 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	840 gC / 1 kg
VOC	769 g / 1 l
Viskozita	0,96 mPa.
Bod vzplanutí	nad 36 st. C-hořlavina II. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota varu	145-200 °C
Samozápalnost	> 200 °C
Molekulová hmotnost	143
Meze výbušnosti	horní mez % obj. cca 7% dolní mez % obj. cca 0,6

Balení:

Kanistr 0,5 ; 1 a 5 lit.

Skladovatelnost:

36 měsíců

Doporučené ředění:

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno výrobcem barev na etiketě, popřípadě v údajovém listě konkrétního výrobku.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 05.04.2013
------------------------	---	-------------------------------