

# Údajový list



## ROKOŘEDIDLO S 6001

### **Charakteristika:**

Směs ropných uhlovodíků

### **Použití:**

K ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic.

### **Technická data:**

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Obsah uhlovodíků	lakový benzin a loluen
Hustota	min. 0,817 g/cm <sup>3</sup> (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	883,5 gC / 1 kg
VOC	817 g / 1 l
Bod vzplanutí	10,6 st. C
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota varu	110-200 °C
Teplota vznícení	385 °C
Bod hoř ení	17 °C

### **Skladovatelnost:**

36 měsíců

### **Balení:**

Kanystř 0,5 ; 1 ; 5 ;10 a 30 lit. ; sud 160 kg

### **Likvidace obalů:**

Nezpracované zbytky ředidel nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

### **Doporučené použití:**

RokoředidloS 6001 je určeno pro ředění syntetických barev na bázi alkydové pryskyřice a používá se zejména pro aplikace stříkáním.

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobků-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

**Upozornění:** Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a>	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	--	-------------------------------