

# Údajový list



## ROKO OCHRANNÝ OLEJ BEZ VOSKU RK 217

### Charakteristika:

Směs uretanizovaných syntetických olejů, přírodních lněných, terpentýnových a levandulových olejů a bezaromátových rozpouštědel.

### Doporučené použití:

Roko ochranný olej bez vosku je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, terasy a jiné dřevěné výrobky. Propůjčuje dřevině její přirozený vzhled a vyživuje ji. Zároveň vytváří na povrchu dřeva ochranný film proti vodě a účinkům povětrnosti, je vhodný pro všechny druhy dřeva, zvláště exotické dřeviny a akát. Roko ochranný olej bez vosku nezapáchá a má olejovitou konzistenci. Je UV stabilizovaný a tímto omezuje šednutí natřených ploch.

### Oblast použití:

K ochraně domácích a exotických dřevin, na nové i renovované nátěry oken, okenních rámu, dveří, obložení fasád, balkónů, plotů, zahradních domků, zahradních nábytků a další.

### Technická data:

#### Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín bezbarvý

#### Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	thixotropní (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hustota	0,84 g/cm <sup>3</sup>
Objemová sušina	45 %
TOC	464 gC/1kg
VOC	549 g/kg
Vydatnost	nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 6 – 10 m <sup>2</sup> , podle savosti dřeva
Bod vzplanutí	62 °C
Technika nanášení	natírání
Skladování	dobře uzavřená, v chladnu a suchu skladovat ne pod + 5°C a ne nad + 25°C
Skladovatelnost	12 měsíců v uzavřeném originálním obalu

### Předchozí úprava:

Dřevo musí být před natíráním bez mastnot, prachu, nečistot a zbytků pryskyřice.

Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18 %. Přebytky oleje se mohou osušit houbičkou nebo hadrem po 10-20 minutách.

Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80 %. Po aplikaci nechte dřevo min 5 hodin vysychat. Roko ochranný olej bez vosku vytvoří na povrchu dřeva hydrofobní ochranný mikrofilm, ale při tom dřevo dokonale napenetruje a napustí směsí olejů. Před novým renovačním nátěrem je třeba zbývající starý olej lehce zbrusit brusnou houbičkou a teprve poté aplikovat novou vrstvu oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch dřeva by se mohl poškodit.

### Zpracování:

Před aplikací stačí zavřenou plechovku lehce v rukou protřepat. Nanáší se štětcem neředěný.

### Čištění:

Čištění pracovních přístrojů univerzálním ředidlem Rokoředidlo Natur, které neobsahuje aromáty ( lze nahradit C 6000 ).

### Upozornění:

Z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyzádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 13.01.2010
------------------------	--	-------------------------------