



## ROKO OCHRANNÝ OLEJ S VOSKEM RK 216

### Charakteristika:

Směs uretanizovaných syntetických olejů, přírodních lněných a terpentýnových olejů, bezaromátových rozpouštědel a vosku.

### Doporučené použití:

Roko ochranný olej s voskem je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, terasy a jiné dřevěné výrobky. Propůjčuje dřevu její přirozený vzhled a vyživuje ji. Zároveň vytváří na povrchu dřeva ochranný film proti vodě a účinkům povětrnosti, je vhodný pro všechny druhy dřeva, zvláště exotické dřeviny a akát. Roko ochranný olej s voskem nezapáchá a má olejovitou konzistenci. Je UV stabilizovaný a tímto omezuje šednutí natřených ploch.

### Oblast použití:

K ochraně domácích a exotických dřevin, na nové i renovované nátěry oken, okenních rámců, dveří, obložení fasád, balkonů, plotů, zahradních domků, zahradních nábytků a další.

### Technická data:

#### Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín

viz vzorník barevných přírodních odstínů tohoto výrobku

#### Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita

thixotropní (F4/20°C dle ČSN 673013)

Hustota

0,84 g/cm<sup>3</sup>

Objemová sušina

45 %

TOC

464 gC/kg

VOC

549 g/kg

Vydatnost

nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 6 – 10 m<sup>2</sup>, podle savosti dřeva

Bod vzplanutí

62 °C

Technika nanášení

natírání

Skladování

dobře uzavřená, v chladnu a suchu

Skladovatelnost

skladovat ne pod + 5°C a ne nad + 25°C

12 měsíců v uzavřeném originálním obalu

### Předchozí úprava:

Dřevo musí být před natíráním bez mastnot, prachu, nečistot a zbytků pryskyřice.

Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18 %. Přebytky oleje se mohou osušit houbičkou nebo hadrem po 10-20 minutách.

Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80 %. Po aplikaci nechte dřevo min 5 hodin vysychat. Roko ochranný olej s voskem vytvoří na povrchu dřeva hydrofobní ochranný mikrofilm, ale při tom dřevo dokonale napenetruje a napustí směsí olejů a vosku. Před novým renovačním nátěrem je třeba zbývající starý olej lehce zbrusit brusnou houbičkou a teprve poté aplikovat novou vrstvu oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch dřeva by se mohl poškodit. Olej obsahuje ochranný vosk, proto výsledný nátěr může mít matný vzhled.

### Zpracování:

Před aplikací stačí zavřenou plechovku lehce v rukou protřepat. Nanáší se štětcem nefeděný.

### Čištění:

Čištění pracovních nástrojů univerzálním ředidlem Rokoředidlo Natur, které neobsahuje aromáty ( lze nahradit C 6000 ).

### Upozornění:

Z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 13.01.2020
------------------------	--	-------------------------------