

# Údajový list



## ROKOBIOSTOP AQUA RK 218

### Charakteristika výrobku:

Vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek určený pro preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním v interiéru i exteriéru.

### Specifické vlastnosti

- › dlouhodobá preventivní ochrana dřeva
- › vodou ředitelný
- › určený pro interiéry i exteriéry
- › preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 (ČSN EN 335)
- › testován podle evropských technických norem (EN 113, EN 839, EN 46, EN 73, EN 84)
- › vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14001

### Doporučené použití:

- › preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním
- › povrchové ošetření dřevěných konstrukčních prvků (pergoly, ploty, střešní podbití, podhledy, štíty, zahradní stavby ukotvené do země na jiných než dřevěných pilířích atd.)

### Technická data:

<b>Typové označení dle ČSN 49 0600-1:</b>	F <sub>B</sub> , Ip, P, 1, 2, 3, S
<b>Účinné látky:</b>	N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid, Propikonazol, Tebukonazol, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Cypermethrin
<b>Relativní hustota (při 20 °C):</b>	0,99 – 1,01 kg/lit.
<b>Hodnota pH (při 20 °C):</b>	2,5 – 4,0
<b>Obsah těžkých látek (VOC):</b>	neobsahuje (Směrnice 2004/42/ES).
<b>Barevné varianty:</b>	bezbarvý
<b>Teplota skladování:</b>	+5 °C až +25 °C
<b>Ředění:</b>	viz tabulka ředění níže
<b>Aplikace:</b>	nátěr, postřik, máčení
<b>Aplikační teplota:</b>	> +5 °C
<b>Skladovatelnost:</b>	36 měsíců

### Vlastnosti a vzhled ošetřeného dřeva:

Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá. Nemění vzhled ošetřeného dřeva.

### Technologické aplikační postupy:

Před použitím promíchejte! Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. Nelze aplikovat na mokré nebo promrzlé podklad. Při aplikaci máčením závisí doba máčení vedle opracování (od pily, hoblování) především na vlhkosti dřeva. Opakované nánosy se provádí vždy až po zaschnutí předchozího. Je nutné si dobu máčení ověřit (vážením ošetřeného dřeva nebo úbytkem aplikačního roztoku). Ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazuroou- např. Rokolazur Natur Thix nebo lakem- vodouředitelným či rozpouštědlovým). Přípravek se při teplotě +20 °C až 30 °C ve dřevě fixuje do tří hodin. Při nižší teplotě (+19 °C až +5 °C) se doba fixace prodlužuje až na 24 hodin. Přípravek není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určeno k přímému styku s potravinami, krmivem nebo pitnou vodou. Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou. RokobioSTOP aqua není vhodný pro ošetřování dřeva, které je v trvalém styku se zemí nebo s vodou. V případě potřeby nebo nejasností se obraťte na technické oddělení Rokospol a.s.

### Příklad postupu při ochraně dřeva pro exteriér v kombinaci s lazurovacím prostředkem:

Očištění, odmaštění, obroušení dřeva a oprášení povrchu  
1x-2x RokobioSTOP Aqua RK218 (doporučený interval mezi nátěry 3 až 24 hod., dle vlhkosti dřeva teploty okolí)  
jemně obroušení povrchu papírem č. 200 (interval pro přebroušení 24 hod.)  
2x-3x Rokolazur Natur Thix (interval mezi nátěry 24 hod.)

### Životnost provedené ochrany:

Nedojde-li k mechanickému narušení povrchu ošetřeného dřeva (zejména popraskání atd.), je životnost v interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetření po 20 letech), v exteriéru s krycím nátěrem 10 let (následně provést kontrolu a případně opakovat ošetření).

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: ŠK 26.5.2020
------------------------	--	------------------------------

# Údajový list



## ROKOBIOSTOP AQUA RK 218

### Kompatibilita s jinými přípravky:

Přípravek není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat přípravek s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem ověřena a potvrzena v laboratoři Rokospol a.s.

Třída použití dle ČSN EN 335	Doporučené ředění koncentráту Rokobiostop Aqua RK 218		
	Metoda aplikace	Ředění koncentráту Rokobiostop Aqua : voda	Min. příjem koncentráту
Interiér (1-2)	nátěr, postřik (1-2x)	1:2 (33 %)	75 g/m <sup>2</sup>
	máčení (vlhkost dřeva 20 - 40 %)	1:4 (20 %)	
Exteriér (3)*	nátěr, postřik (2x)	1:2 (33 %)	150 g/m <sup>2</sup>
	máčení** (vlhkost dřeva 20 - 40 %)	1:4 (20 %)	

\* pouze s vhodným krycím nátěrem

\*\* hloubka průniku dle ČSN EN 351-1

**Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku.**

**Velikost balení:** 1 kg, 3 kg,

### Skladování:

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům směsi do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: -15 až +30 °C.

### Upozornění:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle regionálních předpisů.

### První pomoc:

Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím mýdla a vody. Odstranit zasažený oděv. Ošetřit reparačním krémem, popř. (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

### Likvidace

Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý pro sanaci a kontaminovaný obal likvidovat jako nebezpečný odpad.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: ŠK 26.5.2020
------------------------	---	------------------------------