

Údajový list



ROKOGRUND FAS

(RK 816)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelný univerzální penetrační a zpevňovací prostředek na bázi polymerní disperze, má výbornou paropropustnost.

Použití

Používá se jako podklad (základní nátěr) pod probarvené omítky ROKO. Zpevňuje podklad, sjednocuje savost povrchu, zabraňuje pronikání agresivních látek z podkladu, umožňuje stejnoměrné vybarvení následně nanášené strukturální probarvené omítky ROKO.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: v 1 až 2 vrstvách (dle stavu podkladu) štětkou nebo válečkem, stejnoměrně bez přerušení

Ředění: neředí se, nebo jen velmi malým množstvím vody
před aplikací dobře promíchat (pomaloběžným míchadlem)

Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování

Vydatnost: cca 0,2 kg/m² podle stavu podkladu

Zasychání: interval pro další nátěr – ihned po vyschnutí předchozího (dle teploty a vlhkosti)

Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, potřísněné plochy je potřeba ihned očistit dostatečným množstvím vody.

Technická data

Pojivo: polymerní disperze

Barva : dle odstínu omítky

Měrná hmotnost: min. 1,5 g/cm³

Bod vzplanutí: nehořlavé

Obsah organických těkavých látek < 1 %

Skladovatelnost: 24 měs. v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C Chraňte před mrazem !

Balení : dle požadavku

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nezmrzlý, zbavený výkvětů a uvolňujících se částic. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou podkladovou omítkovou plochu je třeba opravit. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové (stěrku ze stavebního lepidla) je nutno nechat dobře vyzrát. V případě velmi savého podkladu -např. hrubě zbroušená stěrka ze stavebního lepidla je nutno aplikovat 2 vrstvy ROKOGRUNDu FAS

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 3.3.2016
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------