

Údajový list



ROKOPRIM RK101

Charakteristika:

Barva na bázi alkydové pryskyřice v alifatických rozpouštědlech s přísadou aditiv. Neobsahuje těžké kovy - ekologicky příznivý výrobek.

Použití:

Rokoprim RK 101 je univerzální základní antikoroziční rychleschnoucí barva k provádění základních nátěrů na kov i dřevo.

Technická data:

Vlastnosti zasklého filmu:

Barevný odstín	0100-bílý,0111-šedý,0199-černý,0840-červenohnědý
Stupeň lesku	mat
Kryvost	1 – 2
Přilnavost mřížkou	st. 1 (dle ČSN ISO 2409)

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	90-140 s (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina	min. 75 %
Objemová sušina	52%
Hustota	1,4 g/cm ³ (dle odstínu)
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	0,250 kg/kg
TOC (celkové množství org. uhlíku)	0,217 kgC/kg
Doporučená tloušťka	50 µm
Teoretická vydatnost	7,4 m ² /kg (při 50 µm)
Bod vzplanutí	nad 23 st. C-hořlavina II. třídy
Skladovatelnost	24 měsíců v uzavřené nádobě při +5 až +30°C

Zasychání:

Protí prachu -st. 1	20 min. (při 20°C)
Nelepivý -st. 2	40 min.
Pro manipulaci -st. 4	1 hod
Přetíratelnost:	1 hod. (při aplikaci Rokoemailu Natur)

Balení:

Plechovky 0,75 l a 3,2 l

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Natírání, válečkování	40-60 s. (F4/20°C dle ČSN 673013)
Nízkotlaké stříkání (pistole s nádobkou)	20-30 s. (tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.)

Ředění:

Rokoředidlo UNI

Příklad nátěrového postupu:

- předúprava povrchu materiálu- očištění, odmaštění, popřípadě otryskání na čistotu Sa2,5 (ISO 8501-1)
- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprim RK101 (optimální suchá tloušťka jedné vrstvy je 40-50 µm)
- 2x vrchní alkydový email Rokoemail S 2013

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 13.09.2021
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------