

Údajový list



ROKOUNIMAL COLOR

(RK 826)

Charakteristika výrobku

Malířský vodouředitelný zbarvený nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, titanové běloby a barevných pigmentů.

Specifické vlastnosti

Rokounimal Color je tradiční levný a již barevně pigmentovaný malířský nátěr s dobrou krycí schopností. Je vyráběn a dodáván již napigmentovaný, v několika barevných odstínech. Snadno se zpracovává. Díky optimálnímu obsahu akrylátové disperze nepraská a neodlupuje se. Má velmi dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům méně exponovaných prostor - chodby, výrobní a prodejní prostory, obývací prostory, sklepy, sklady, garáže apod. Je vhodný k nátěrům sádkartonu, starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Tónování:	lze tónovat smícháním jednotlivých odstínů ROKOUNIMALU COLOR mezi sebou, popřípadě s bílým ROKOUNIMALEM
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	130 - 180 g/m ² (na jeden nátěr)
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)

Technická data

Odstín:	odstínová řada dle vzorkovníku
Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,5 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C
Netěkavé látky:	min. 65%
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s
Obsah VOC	max. 75 g / 1 lit.

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x ROKOUNIMAL COLOR, ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

Základní nátěr:

1x ROKOUNIMAL COLOR zředěný až cca 10- 20% vody

Krycí nátěr:

1 x ROKOUNIMAL COLOR zředěný cca 5-10 % vody.

Poznámka:

Při aplikaci stříkacím zařízením doporučujeme použít bílý filtr (300 μm) a trysku s Ø 0,15" – 0,23" (palců).

Bezpečnostní pokyny:

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 22.8.2017
------------------------	---	------------------------------