

Údajový list



ROKOVENTILAK NATUR

Charakteristika výrobku

Samozákladující barva na dřevo na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic. Výrobek neobsahuje škodlivé a toxické aromáty.

Specifické vlastnosti

Vlhkost regulující, povětrnosti odolná, stálobarevná, vysoce elastická samozákladující barva s rychlým zasycháním.

Použití

Ideální nátěr na dřevěná okna, balkonové dveře, obložení ze dřeva atd. Je určen pro venkovní i vnitřní prostředí. Barva je vyráběná v hedvábném lesku.

Technická data

Pojivo:	modifikovaná alkydová pryskyřice
Odstín	bílý, případně jiný v odstínu RAL
Lesk:	hedvábný
Netěkavé látky:	min. 70%
Specifická váha:	1,2-1,3 g/cm ³
Viskozita:	min. 150 s (DIN 4)
Bod vzplanutí:	nad +21 st.C
Stupeň nebezpečí:	hoř. II tř.
Schnutí:	st. 1 max. za 1 hod. st. 4 max. za 16 hodin (při 20 st.C).
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	0,201 kg/kg
TOC (celkové množství org. uhlíku)	0,167 kgC/kg

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování
Ředidlo:	Roko Natur Ředidlo nebo s malým množstvím terpentýnu
Teoretická vydatnost:	8-10 m ² /kg na jeden nátěr
Tónování:	max. 5 % přísad
Čištění nářadí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Rokoředidlem Natur (lze použít Rokoředidlo S 6001 nebo S 6006)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příprava pro nátěr dřeva:

Podklad:

Vlhkost dřeva nesmí zásadně překročit přes 20 %. Dřeviny s pryskyřicí (např. borovice) omýt nitroředidlem. Všechny profily s ostrými hranami na rámu a křídlech se zakulatí. Všechny kovové části opatřit základním nátěrem Rokoprím nebo jiným antikoročním základem.

Základní nátěr:	1x Rokoventilak Natur max. 10 % zředěný
Mezinátěr:	1x Rokoventilak Natur nanášet 5% zředěný
Krycí nátěr:	a)-lesklý povrch 1x Rokoprofiweisslack Natur cca 10% zředěný b)-hedvábný lesk 1x Rokoventilak Natur nanášet 5% zředěný

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: OK 4.2.2013
------------------------	--	-----------------------------