

Údajový list



ROKOFAS AKRYL (RK 830)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

ROKOFAS AKRYL se vyznačuje vysokou krycí schopností a snadnou zpracovatelností. Je odolný proti otěru, povětrnostním vlivům, stárnutí, alkalickým látkám, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má dobrou paropropustnost. Obsahuje světlostálé pigmenty.

Použití

Doporučuje se na venkovní nátěry všech druhů fasád.

Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cementovláknité, dřevotřískové a dřevovláknité desky apod.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředění:	vodou
Tónování:	na tónovacích střediscích ROKO
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	4-8 m ² /kg (pro jeden nátěr podle charakteru podkladu)
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 4 - 6 hod při 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 50%

Technická data

Pojivo:	čistá akrylátová disperze (100% akrylát)
Měrná hmotnost:	min. 1,4 g/cm ³
Pigmenty:	titandioxid, světlostálé bezolovnaté pigmenty
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Netěkavé látky	min. 62 % hmot.
Obsah VOC	max 10 g/l
Lesk	max. 2,9
Bělost:	min. 92 % u bílého odstínu
Difúzní odpor:	s _d = < 0,14 m
Nasákavost	w _d = < 0,14 kg/m ² · h ^{1/2}
Přídržnost k betonu	1,5 MPa
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením a následně nechat vysušit. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou, větší trhliny vyspravit vhodným akrylátovým tmelem.

Plísni napadené zdivo ošetřit např. ALG ODSTRAŇOVAČEM, umýt tlakovou vodou a nechat vysušit.

Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Základní nátěr:

Natíranou plochu je nutné zpevnit penetračním prostředkem ROKOLATEX-PLUS nebo lépe ROKOGRUND PROFI, popřípadě probarvenou penetrací ROKOGRUND FAS. Penetrační prostředky ředit vodou dle návodu.

Mezinátěr:

Natřít fasádní barvou ROKOFAS AKRYL zředěnou cca 20% vody. Při použití probarvené penetrace ROKOGRUND FAS lze tento krok přeskočit. Nechat nátěr vyschnout po dobu 4-6 hod dle podmínek okolního prostředí.

Krycí nátěr:

Natřít fasádní barvou ROKOFAS AKRYL v neředěném stavu.

V případě lokálního prosvítání podkladu lze postup po 4-6 hod zopakovat.

Pro nanášení je ideální použít fasádní váleček s dlouhým vlasem (18mm), nebo vysokotlaké stříkací zařízení Airless.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VB 30.10.2020
------------------------	---	-------------------------------

Údajový list



ROKOFAS AKRYL

(RK 830)

Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu, podkladu, i nátěrové hmoty musí být v rozmezí +10 až 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65%. Při ideálních podmínkách - teplotě 20°C a relativní vlhkost vzduchu 50%, je nátěrový film povrchově zaschlý do 2 hodin a přetíratelný druhou vrstvou do 4-6 hodin. Snížená teplota a zvýšená relativní vlhkost vzduchu vede k prodloužení zasychacích dob. Neaplikovat za prudkého slunečního záření, ani za deště, v mlze, nebo při podmínkách kolem rosného bodu.

Bezpečnost a hygiena práce

Výrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný. Při práci dodržovat základní hygienická pravidla – nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení očí vypláchnout čistou vodou.

Ekologie

Použité nářadí umýt ihned po skončení práce vodou. Zaschlé zbytky barvy lze odstranit jen mechanickou cestou.

Nepoužitou barvu lze uchovat pro případné opravy v originálních obalech, pokud nebyla naředěná vodou.

Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list výrobku.

Značení odpadního materiálu: Zbytky nátěrové hmoty: O 08 01 12 ostatní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Vymyté čisté obaly: O 15 01 06 směsné obaly

Upozornění:

Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 2 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VB 30.10.2020
------------------------	--	-------------------------------