

# Údajový list



## ROKOGRUND PROFI (RK 811)

### Charakteristika výrobku

Vysoce účinný vodou ředitelný univerzální penetrační a zpevňovací prostředek na bázi polymerní disperze.

### Specifické vlastnosti

Rokogrund Profi je profesionálně nejúčinnější penetrační prostředek s vysokou hloubkovou účinností a snadnou zpracovatelností.

### Použití

Rokogrund Profi proniká hluboko pod povrch a zpevňuje celý objem napenetrované hmoty. Penetraci ocení zejména profesionálové a všichni ti, kteří garantují svá díla v dlouhých časových lhůtách. Doporučuje se na zpevnění podkladu, vyrovnání nestejněměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Lze použít jako plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonů.

### Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředění:	vodou 1:1 až 1:10, dle soudržnosti podkladu
Tónování:	lze zabarvit tónovací barvou Rokocolor
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	5 – 12 m <sup>2</sup> /l podle stavu podkladu
Zasychání:	interval pro další nátěr cca. 8 hod. ( dle teploty a vlhkosti )

### Technická data

Pojivo:	polymerní disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	-
Nasákavost:	-
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

### Provádění nátěru

#### Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

#### Penetrační nátěr:

Natírat penetračním prostředkem Rokogrund Profi. Ředit max. 1:1 až 1: 10 s vodou podle stavu podkladu. Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

#### Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

#### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

26.2.03

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a>	Aktualizace: MH 5.2.2013
------------------------	---	-----------------------------