

DEKORATIVNÍ INTERIÉROVÝ MALÍŘSKÝ NÁTĚR NA BÁZI STYRENAKRYLÁTOVÉ DISPERZE
(dle ČSN EN 13300)

Složení

Směs polymerní disperze, plniv, derivátů celulózy, titanové běloby a aditiv.

Doporučené použití

INTERIÉR PROFI RK859 je tradiční interiérový malířský nátěr s dobrou krycí schopností a vysokou bělostí (až 94 %). Snadno se zpracovává. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má zvýšenou odolnost otěru za sucha. Zaschlý film se vyznačuje velmi dobrou paropropustností a lze jej použít i na nátěry sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-9-04 D, tab. 4).

Doporučuje se zejména k nátěrům stěn chodeb, výrobních a prodejních prostor, sklepů, skladů, garáží apod. Je univerzální, lze použít k nátěrům sádkartonových desek, na vnitřní nátěry starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Technické parametry

Vlastnosti suchého nátěru

Bělost	94 % BaSO ₃
Lesk	matný
Pojivo	styren akrylátová disperze
Hustota	min. 1,5 g/cm ³
Hmotnostní sušina	min. 62 %
Výtoková doba	thixotropní
Obsah VOC	max. 10 g/l
Mezní hodnota VOC	kat. A (a) VŘNH: 30 g/l
Ekvivalentní difuzní tloušťka	<0,04 m
Odolnost proti otěru za sucha	st. 0-1 ISO DIS 7784-2
Odolnost proti otěru za mokra	třída 4 ČSN EN 13 300
Doba skladovatelnosti	24 měsíců v původně uzavřené nádobě, skladovat při teplotě mezi +5 °C a +30 °C

Pokyny pro zpracování

Nanášení	štetcem, válečkem, Airless stříkacím zařízením
Ředění	Váleček: 5 - 15% vody Štětce: max. 15% vody Airless aplikace: max. 15% vody
Čištění nástrojů	vodou ihned po zpracování
Vydatnost	5,5-7 m ² /kg na jednu vrstvu, podle nanášecí techniky a stavu podkladu

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nezmrzlý, zbavený výkvětů, a uvolňujících se částic. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Podklad musí být zbavený starých nátěrů s nedostatečnou přilnavostí, např. oškrábáním, nebo kartáčováním. Otevřené trhlinky a poškozenou podkladovou omítkovou plochu je třeba opravit. Plísni napadené zdivo ošetřit např. ODSTRAŇOVAČEM ALG dle aplikačního postupu, umýt tlakovou vodou a nechat vysušit. Nové omítky vápenocementové a cementové (stěrku ze stavebního lepidla) je nutno nechat dobře vyzrát - min. 3 týdny dle počasí.

Nesoudržné, nebo savé minerální podklady a sádkokartony je nutno zpevnit hloubkovou penetrací ROKOGRUND PROFI, nebo ROKOLATEX PLUS – ředit dle údajového listu. Použití penetrace se však doporučuje v každém případě z důvodu zajištění rovnoměrného vzhledu filmu po aplikaci malířského nátěru.

Aplikace

Teplota okolního vzduchu, podkladu, i nátěrové hmoty musí být v rozmezí +5 až 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70 %. Při ideálních podmínkách – teplotě 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 60 %, je nátěrový film povrchově zaschlý a dle potřeby přetíratelný po 2-4 hodinách. Snížená teplota a zvýšená relativní vlhkost vzduchu vede k prodloužení zasychacích dob.

Aplikace válečkem:

2x INTERIÉR PROFI ředěný 5 až 15% vody, aplikace válečkem s délkou vlasu do 18 mm

Aplikace štětcem:

2x INTERIÉR PROFI naředěný max.15% vody, aplikace malířským štětcem

Aplikace stříkáním:

1x INTERIÉR PROFI zředěný do 15% vody, aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením (tlak 200 bar, filtr 300µm, tryska o $\varnothing$ 0,015" až 0,023")

Balení

Plastové kbelíky o obsahu 15 kg, 40 kg

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění.