

ROKO EVERCLEAN FACADE PROTECT VR 263

TRANSPARENTNÍ VÝROBEK K OCHRANĚ NOVÉ, ALE I RENOVAČI STARÉ FASÁDY.

Charakteristika výrobku

ROKO EVERCLEAN FACADE PROTECT slouží k výraznému prodloužení životnosti nové fasády, ale i k renovaci staré. Zabrání vlivu povětrnostních vlivů, které způsobují degradaci fasády vlivem růstu mikroorganismů a výrobek také chrání před barevnými změnami povrchu vlivem působení UV záření a deště. Nedochází ke vzniku prasklin, které mohou být příčinou následného zrychleného stárnutí i z hlediska mechanického. Tím pak může dojít k rozsáhlejšímu problému, jako je pronikání vody do spodnějších vrstev nátěru, čímž může dojít i ke zvýšení vlhkosti v interiéru.

Použití

ROKO EVERCLEAN FACADE PROTECT je určen pro ošetření široké škály fasád s různými zrnitostmi.

Technické parametry

Mísící poměr (hmotnostně)	Neředí se
Konzistence hmoty	kapalná
Dovolená teplota nanášení	od +5 °C do +25 °C
Doba zasychání:	12 hodin
pH	7 (neředěno)
Sušina	6 %
Hustota	1 g/cm ³
Spotřeba	80–130 g/m ²
Teoretická vydatnost	5–10 m ² /l

Příprava podkladu

Povrch všech podkladů musí být celistvý, pevný, bez mechanických, chemických i biologických nečistot. Pro odstranění veškerého znečištění starších fasád doporučuje použít EVERCLEAN CLEANER, který povrch nejen vyčistí, ale také zabraňuje dalšímu růstu mechů, řas a plísní.

Příprava směsi a aplikace

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT je připravený k přímému použití, dále jej neředte, výrazně by se snížila účinnost. Řádně promíchejte a ihned aplikujte válečkováním, stříkáním nebo natíráním štětcem.

Upozornění

Během aplikace a následných 24 hodin od jejího ukončení je nutno materiál chránit před stykem s vodou (déšť, technologická voda na staveništi atd.) a mrazem.

ROKO EVERCLEAN FACADE PROTECT VR 263

Čištění

Potřísněné části nářadí, pokožky i oděvu lze před zaschnutím odstranit vodou. Po zaschnutí je odstranění velice obtížné, a to pouze mechanicky.

Balení

1 l, 5 l

Skladování

Skladovat 24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu v suchu při teplotě + 5 až + 30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Upozornění

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s přílohou II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES.