

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOLAK PAS® VR 290

OCHRANNÝ LAK NA SAVÉ MINERÁLNÍ PODKLADY, PENETRACE

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízkoviskózní, dvoukomponentní hmota na bázi polyaspartických pryskyřic, organických rozpouštědel a dalších aditiv.

ROKOLAK PAS® je speciálně určen jako ochranný lak na minerální podklady a substráty typu designových stěrek. **Obzvláště vhodný do koupelen a dalších vysoce exponovaných míst.**

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- velmi dobré mechanické vlastnosti, **vyšoká odolnost v náročných podmínkách**
- excelentní UV stabilita a odolnost vlhkosti
- lesklý povrch
- transparentní
- velmi snadné čištění
- pružný, flexibilní a houževnatý

### ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOLAK PAS® nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod 10 °C a nad +30 °C – minimální doporučená teplota je +15 °C, (při teplotě pod +12 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je +20-25 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být méně než 3 °C nad rosným bodem. Podmínky je třeba dodržet po celou dobu zpracování, až do konečného vytvrzení hmoty.

### POUŽITÍ

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tekutá	Tekutá
Barva	Čirá	Čirá
Objemová hmotnost	1010 kg/m <sup>3</sup>	1150 kg/m <sup>3</sup>
Hmotnostní sušina	75 %	99 %
Objemová sušina	80 %	
Přidržitost k betonu	Min. 2,5 MPa	ČSN EN 13892-8
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísící poměr	<b>2: 1 hm. (2 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu</b>	
Konzistence směsi	Tekutá	
Povrch	pololesk	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	65 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +10 °C do +30 °C	
Pochůzný	Po cca 24 hodinách při 20 °C	
Plně vytvrzený, chemicky odolný	Cca 7 dní při 20 °C	
Vydatnost	Cca 3,3-10 m <sup>2</sup> /kg v závislosti na stavu a savosti podkladu.	

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Vytvořil: DN/VP 26.09.2025
---	--	-------------------------------

## PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE

Na vytvrzený povrch určený k nanášení, zbavený veškerých mechanických a organických nečistot, aplikujeme ROKOLAK PAS® velurovým válcem v doporučené spotřebě.

## APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOLAK PAS® je dodáván ve vhodném mísicím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během své doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru, provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B. Po důkladném promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do čisté nádoby a znovu důkladně promícháme.

Po ukončení prací je nutné nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čistidly na bázi butylacetátu. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

## ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjeme Rokoředidlem C6000.

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C!!**

## BALENÍ

ROKOLAK PAS® se dodává v balení SET 1,5, 5 a 10 kg.

## POKyny PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbýlý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

## Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: <a href="mailto:rokospol@rokospol.cz">rokospol@rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Vytvořil: DN/VP 26.09.2025
---	---	-------------------------------